

DEFINITION

Est un mastic polyester multifonction et léger pour la réparation de tous types de carrosseries.

Son avantage en face des mastics conventionnels est sa parfaite adhérence sur les tôles galvanisées, électrozinguées, ainsi que sur aluminium.

Cette bonne adhérence sur surfaces difficiles est obtenue sans pour autant perdre les qualités et les propriétés d'un bon mastic, facilité d'application, séchage rapide et surtout un ponçage facile qui permet d'initier le ponçage avec papier abrasif P120.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Polyester insaturé		
Couleur:	Blanc et beige		
Poids spécifique:	1,2 kg/l à 20°C		
COV:	25 g/l	Mélange d'Application	

PRODUITS AUXILIAIRES




Durcisseur PBO

SURFACES SUR LESQUELLES IL PEUT ÊTRE APPLIQUE

Il peut s'appliquer sur les tôles en acier, l'aluminium, le galvanisé et le polyester.
Au cas où il y aurait besoin d'une protection maximale appliquer sur une impression époxy.
Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques et Wash Primers.










PREPARATION DE LA SURFACE

- 1 - Identifier la surface.
- 2 - Procédé:

PROCEDE		Acier	Aluminium	Galvanisé	Polyester UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

1 - APPLICATION

2 - PONÇAGE

	 POIDS	 100	 TEMPS	 TEMPS	 INITIAL	 ORBITE	 P120	 P180		
									10°C	20°C
	100:2-3		7'	30'					P100	
			5'	25'			80 cm			P180
			4'	15'			80°C		5 - 3 mm	P220

OBSERVATIONS

Éviter un excès de durcisseur. Mélanger parfaitement.
Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition.
A des températures inférieures à +5°C les mastics polyester ne durcissent pas.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

SUGGESTION:

Plus de temps passe entre le ponçage du mastic et l'application de l'apprêt, meilleure sera la finition de la peinture.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.