



REPOX

C35

VERSION: 180426
Page:1/3

APPRÊT EPOXY REFINISH 2K

DEFINITION

Apprêt époxy 2K 3:1, anticorrosif, de haute épaisseur, avec adhérence sur métaux (fer/acier, galvanisé, aluminium,...). Il peut s'appliquer mouillé sur mouillé.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature :	Epoxy 2K
Couleur :	Gris
Aspect :	Mat
Poids spécifique :	1,7 kg/l à 20°C
Extrait sec :	74 % Poids
Pot life 20°C :	6h Mélange d'application
Rendement théorique :	6-7 m ² /l (100 microns)
COV :	433 g/l Mélange d'application sans ajout de solvant 496 g/l Mélange d'application (Mouillé) 2004/42/EC - IIB(c1)(540) 483 g/l Mélange d'application (Mouillé sur mouillé) 2004/42/EC - IIB(c1)(540)

SURFACE ET PREPARATION

Appliquer sur acier, aluminium, electrozingué et galvanisé préalablement dégraissé.
Ne pas appliquer sur Wash primers ou Etch primers.














PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Durcisseur Repox
Diluant S238





PROPORTION DU MELANGE

		<i>Mouillé</i>				<i>Mouillé sur mouillé</i>			
		<i>Vol</i>	<i>Poids</i>	<i>Vol</i>	<i>Poids</i>	<i>Vol</i>	<i>Poids</i>		
	RepoX	100	100	100	100	100	100	100	
	Durcisseur Repox	33	18	33	18	33	18	33	18
	Diluant S238	0	0	10	5	25	13	50	24
	F/4 à 20°C	68''		48''		26''		16''	

METHODE D'APPLICATION

	<i>Mouillé</i>						<i>Mouillé sur mouillé</i>	
								
Mélange d'application	100:33:0 vol		100:33:10 vol		100:33:25 vol		100:33:50 vol	
 mm	2,0		1,6 - 1,8		1,6 - 1,4		1,3 - 1,6	
 bar	1,5 - 2,0		1,5 - 2,0		1,5 - 2,0		2	
 cm	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15
	2 couches		2 couches		2 couches		2 couches	
	15' 20°C		15' 20°C		15' 20°C		10' 20°C	
Epaisseur du film sec	100 - 120 microns		100 - 80 microns		80 - 60 microns		30 microns	

SECHAGE


	<i>Mouillé</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
 20°C	8h	-
 60°C	30'	-
 20°C	8h	Min. 3 heures Max. 7 jours 1h pour apprêts 2k
 60°C	30'	30'

Repeindre version ponçable: Poncer avec P180 / 240 et dégraisser.

Repeindre version pas ponçable: Après 7 jours, il est nécessaire de poncer.

Repeindre: apprêts 2K, peintures 1K et 2K, mastics au pistolet, mastics, sealers à base d'eau ou solvant, antigravillons à base d'eau ou de solvant.

PONÇAGE

		<i>Mouillé</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
 ORBITE 3 - 5	INITIAL	P240 - P320 - P400	-
	FINAL	P500	SANDING PAD MICROFINE

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour de plus amples informations consulter la fiche de sécurité. Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et d'élimination des résidus.

STOCKAGE

Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Un an dans l'emballage d'origine non ouvrir.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique. ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.